

НОВИНКА!

Эмали Альпина с молотковым эффектом для нанесения прямо на ржавчину. Специальная эмаль с отличной молотковой структурой для стали и железа. Для внутренних и наружных работ: для длительной, светостойкой защиты от ржавчины.



Наименование	Цена с НДС, бел. руб.
Эмаль по металлу Alpina 3 в 1 / Банка 2,5 л	89,14
Эмаль по металлу Alpina 3 в 1 / Банка 0,75 л	29,61

Alpina Direkt auf Rost Hammerschlageffekt



КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л

Преимущества продукта:

Длительная защита от коррозии
Великолепная структура
Отличная светостойкость

Свойства:

отличная адгезионная грунтовка, защита от коррозии и финишная эмаль в одном. Антикоррозионная защита с высокой степенью укрывистости, отличная молотковая структура и максимальная стойкость к атмосферным явлениям, грязеотталкивающие свойства и простота в нанесении. Быстро сохнет, короткое время высыхания перед нанесением следующего слоя эмали. Оптимальная защита при наружном применении при нанесении 3 тонких слоев. Для внутренних работ достаточно 2 слоя. Слабый запах при нанесении и высыхании.

Пригодные подложки:

железо и сталь (не на оцинкованный металл) в домашнем хозяйстве и саду, прочные существующие лакокрасочные покрытия (кроме акриловых эмалей и порошковых покрытий). Не подходит для поверхностей с сильной или длительной влажной нагрузкой или воздействием, вызывающим коррозию веществ (солей или кислот).

Степень глянца:

глянцевая

Инструмент / температура / нанесение:

наносить кистью, валиком или краскопультом.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.
Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Время высыхания:

при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 2-4 часа, сухо на отлип через 4 часа, нанесение следующего слоя через 8-12 часов, полное затвердевание примерно через 3 дня.

Нанесение и расход:

рыхлую ржавчину и грязь удалить соответствующим инструментом. Ржавые поверхности слегка подшлифовать, старую краску, цветные металлы также слегка подшлифовать. Продукт хорошо размешать, нанести при температуре не менее +5°C кистью, валиком или пульверизатором. Нанести не менее 2-х слоев материала. Структура образуется после 1-2-х минут. После образования структуры поверхность больше не обрабатывать!
Расход: примерно 90 мл/м² на слой. Оптимальная структура образуется только при тонком нанесении слоев. Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.